

Q070199 FRAMASIL IMPREGNANTE ISOLANTE

Soluzione acquosa di silicato di potassio, stabilizzato, secondo normativa tedesca DIN 18363 2.4.6. Pronto per l'applicazione.

Caratteristiche

Peso specifico: 1,120 kg/l

Residuo secco: 17% (peso/peso)

Trasmissione del vapor d'acqua (rif. UNI 10795): ALTA


Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. H/BA – 2010, è 30 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto FRAMASIL IMPREGNANTE ISOLANTE Q070199, pronto all'uso, contiene al massimo 30g/l di COV.


Modi di impiego




Diluizione: Pronto all'uso



Tempo di attesa prima della seconda mano: 24 ore, tempo comunque dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 15 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: Adatto per tutti gli intonaci, con leganti idraulici (calce, calce idraulica, cemento), con esclusione del gesso e derivati, naturalmente in buone condizioni, aderenti e non friabili. Adatto per vecchi intonaci, purché sani non decoesi o troppo friabili e non rivestiti con vecchie pitture a carattere filmante.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione: Q070199 FRAMASIL IMPREGNANTE ISOLANTE non deve essere mai applicato su prodotti filmanti di natura organica, tracce di vecchie pitturazioni devono essere accuratamente tolte. Anche intonaci grezzi, cemento armato sporchi di "smog" o altre sostanze estranee, devono essere accuratamente lavati.

Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 ai 35°C è di 24 mesi.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di "assistenza tecnica".

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

07/2013