

# LAQUA LUCIDO

Smalto all'acqua lucido (Q250101, Q00255-), formulato con dispersione acquosa di resine acriliche

## Caratteristiche

**Peso specifico:** 1,3 kg/l (Q250101) – 1,1 kg/l (Q00255-)

**Presa di sporco (rif. UNI 10795):** MOLTO BASSA



**UNI EN ISO 2813 glosmetro 60°:** GLOSS 85 BRILLANTE

**W.O.M. ASTM G 26:** DOPO 1000 ORE buona tenuta strutturale del film


### Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. d/BA – 2010, è 130 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto LAQUA LUCIDO, pronto all'uso, contiene al massimo 130 g/l di COV.


## Modi di impiego




Diluizione: 12% in volume



Tempo di attesa prima della seconda mano: 8-10 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 16-24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 14 m<sup>2</sup>/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

## Precauzioni prima dell'impiego

---

**Supporti:** metalli ferrosi (ferro), acciaio zincato ed alluminio, legno, muri, PVC

### Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:

**Metalli ferrosi** è indispensabile una accurata carteggiatura e sgrassaggio. Applicare LAQUA previa applicazione di antiruggine LAQUA, o altra antiruggine tradizionale.

**Acciaio zincato ed alluminio:** LAQUA mostra buona aderenza, previa accurata carteggiatura e sgrassaggio.

**Legno:** in generale si consiglia l'utilizzo di LAQUA, previa l'applicazione di Wood Life HYDRO IMPREGNANTE Q147150 e LAQUA FONDO BIANCO Q250301.

**Muri:** i supporti nuovi e vecchi, già verniciati o no, sfarinanti o no, devono essere trattati applicando un fissativo idoneo preventivamente ed applicare 1-2 mani di Q250301 LAQUA FONDO BIANCO e quindi, dopo perfetta essiccazione l'applicazione dello smalto LAQUA LUCIDO.

**PVC:** generalmente utilizzato per la produzione di tapparelle, infissi, gronde, applicare LAQUA direttamente sul manufatto pagliettato (effettuare prove preliminari nei casi di dubbio della natura della plastica).

**Per interventi di manutenzione,** è possibile applicare LAQUA direttamente su vecchie verniciature sane e carteggiate avendo l'avvertenza di eliminare, con il sistema più idoneo le zone ammalorate e quindi intervenire come sul nuovo.

## Proposta colore

---

**Colorimetria:** LAQUA LUCIDO è disponibile nelle tinte delle cartelle CHRÉON – pastelli, esterni, smalti, ral, ncs, british standards



“**Coloranti**”: l'idrosmalto LAQUA è tinteggiabile con i coloranti DAC sia nella versione lucida che in quella satinata.



### Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 ai 35°C è di 24 mesi. Lavare, subito dopo l'uso, i pennelli o rulli con acqua e sapone. Evitare di lasciar essiccare il prodotto su pennello/rullo.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

07/2013